

DECOSTONE GRANITO FINO

 **ESSENZA**



Identificación

Nombre del producto: Decostone granito fino Esenza.

Uso del producto: Este producto se usa tanto para el revestimiento interior como el exterior.

Sitio web: www.grupo-sigma.co

Descripción

Inspirada en la presencia imponente del granito natural, Decostone Granito Fino aporta profundidad, textura y una marcada expresión arquitectónica a los espacios interiores. Sus superficies recrean las características visuales de la piedra con un nivel de detalle que transmite solidez, elegancia y permanencia, convirtiéndose en una opción ideal para proyectos donde la materialidad desempeña un papel protagonista.

Gracias a su acabado cuidadosamente diseñado, esta referencia logra un equilibrio entre la fuerza estética de la piedra y la versatilidad necesaria para adaptarse a diferentes estilos de diseño. Sus matices y relieves generan una sensación de naturalidad que aporta carácter y sofisticación a muros, áreas comunes y espacios residenciales o comerciales. Decostone Granito Fino transforma cada superficie en un elemento de alto impacto visual, creando ambientes atemporales, acogedores y llenos de personalidad.



Especificaciones técnicas


UND

Ancho	60	cm
Largo	1,20	mts
Espesor	2,5	mm
Peso	2,82	kg/pcs
Radio mínimo de curvatura recomendado	≥ 300	mm
Diámetro mínimo de curvatura	≥ 600	mm
Unidad de empaque	Unidad	
Clasificación	Revestimiento	
Uso	Interior / Exterior	
Material	Arena de cuarzo y fibra de vidrio	

Colores disponibles



Granito fino
Marmol gris oscuro



Granito fino
Marmol café

Características



Versátil



Filtro UV



Flexibilidad



Resistente al fuego



Amigable con el medio ambiente



Resistente al agua (Maxima resistencia)



Piedra Natural

Resina

Fibra de Vidrio

Soporte

Composición de materiales

Nombre de la sustancia	Aproximado peso %
Arena de cuarzo	90%
Fibra de vidrio	5%
Resina	5%
Total	100%

Propiedades físicas

Caraterística	Valor
Resistencia UV	SI
Absorción de agua	4,7 %
Flexibilidad	Sin grietas durante el ensayo
Estabilidad dimensional por calor	Longitudinal: 0,19 % / Transversal: 0,18 %
Tolerancia dimensional	Longitud ± 1 mm; ancho ± 1 mm
Calidad superficial	Sin grietas, agujeros ni diferencias visibles de color
Resistencia a niebla salina	500 h sin anomalías
Resistencia al envejecimiento artificial	2000 h sin anomalías
Resistencia a cambios térmicos	Aprobada
Resistencia química	Aprobada
Emisión de VOC	Baja emisión certificada

Durabilidad y resistencia

Propiedad	Resultado
Resistencia a niebla salina (500 h)	Sin anomalías
Resistencia a fluctuaciones térmicas (10 ciclos)	Sin anomalías
Resistencia al envejecimiento artificial (2000 h)	Sin anomalías
Resistencia química	Resistente a solución de hidróxido de sodio al 5 % y ácido clorhídrico al 1 %
Acumulación de suciedad	Nivel 0