

DECOSTONE MADERA

 **ESSENZA**



Identificación

Nombre del producto: Decostone Madera Essenza.

Uso del producto: Este producto se usa tanto para el revestimiento interior como el exterior.

Sitio web: www.grupo-sigma.co

Descripción

Inspirada en la belleza atemporal de la madera, Decostone Madera transforma los muros en superficies llenas de calidez, textura y carácter. Sus acabados recrean con detalle las vetas y tonalidades naturales de la madera, aportando una sensación de confort y autenticidad que enriquece cualquier ambiente. Su diseño versátil se adapta a diferentes estilos arquitectónicos y de interiorismo, creando espacios acogedores, elegantes y equilibrados. Decostone Madera es la elección ideal para proyectos que buscan combinar la estética natural de la madera con una propuesta contemporánea, sofisticada y duradera.




Especificaciones técnicas


UND

Ancho	58	cm
Largo	90	cm
Espesor	2,5	mm
Peso	2,82	kg/pcs
Radio mínimo de curvatura recomendado	≥ 300	mm
Diámetro mínimo de curvatura	≥ 600	mm
Unidad de empaque	Unidad	
Clasificación	Revestimiento	
Uso	Interior / Exterior	
Material	Arena de cuarzo y fibra de vidrio	

Colores disponibles



Madera
Pino amarillo



Madera
Pino beige

Características



Versátil



Filtro UV



Flexibilidad



Resistente al fuego



Amigable con el medio ambiente



Resistente al agua (Maxima resistencia)



Piedra Natural

Resina

Fibra de Vidrio

Soporte

Composición de materiales

Nombre de la sustancia	Aproximado peso %
Arena de cuarzo	90%
Fibra de vidrio	5%
Resina	5%
Total	100%

Propiedades físicas

Caraterística	Valor
Resistencia UV	SI
Absorción de agua	4,7 %
Flexibilidad	Sin grietas durante el ensayo
Estabilidad dimensional por calor	Longitudinal: 0,19 % / Transversal: 0,18 %
Tolerancia dimensional	Longitud ± 1 mm; ancho ± 1 mm
Calidad superficial	Sin grietas, agujeros ni diferencias visibles de color
Resistencia a niebla salina	500 h sin anomalías
Resistencia al envejecimiento artificial	2000 h sin anomalías
Resistencia a cambios térmicos	Aprobada
Resistencia química	Aprobada
Emisión de VOC	Baja emisión certificada

Durabilidad y resistencia

Propiedad	Resultado
Resistencia a niebla salina (500 h)	Sin anomalías
Resistencia a fluctuaciones térmicas (10 ciclos)	Sin anomalías
Resistencia al envejecimiento artificial (2000 h)	Sin anomalías
Resistencia química	Resistente a solución de hidróxido de sodio al 5 % y ácido clorhídrico al 1 %
Acumulación de suciedad	Nivel 0